



Winshield UVX –техническая спецификация продукта.

Описание Winshield UVX - это высококачественная декоративная плёнка для ламинирования PVC-U оконных профилей, специально разработана для внешнего применения.

Характеристика

Свойства	Многослойная полутвёрдая плёнка, одноцветная или с печатным рисунком. Внешний слой – акриловый для увеличения атмосферной устойчивости.
Применение	Ламинирование PVC-U оконных и дверных профилей
Толщина DIN 53353	0,20 ± 0,015 мм
Толщина верхнего акрилового слоя DIN 53353	Не менее 50 мкм
Атмосферная устойчивость	Отвечает требованиям RAL-GZ 716/1раздел 1, часть 7, на основании искусственных климатических испытаний, проведенных в соответствии с DIN EN513 при дозе светового облучения 16 GJ/m ² . Пленка остается пригодной к использованию после 11000 часов облучения УФ-лучами лампы UV-A в климатической камере прибора QUV при длине волны 340 нм в соответствии с ASTM G53.
Глянец 60° угол измерения	17-24 единиц шкалы
Термостойкость	Тиснение, цвет и блеск материала не изменятся при кратковременном воздействии высокой температуры (100°C, 10 мин) или при низком воздействии умеренной температуры (65°C, 24 часа).
Относительное удлинение при разрыве, вдоль и поперек 100мм/мин DIN 53377	Не менее 80%
Предел прочности при разрыве вдоль и поперек 100мм/мин DIN 53377	Не менее 20 N/ммI
Усадка DIN 53377	Макс. 4 при 100°C , 10 мин. Макс. 2,5 при 60°C , 10 мин.
Устойчивость к химическому воздействию	Устойчива к большинству применяемым в домашнем хозяйстве материалам, моющим и чистящим средствам, таким как жиры, масла, пищевые продукты, жидкости на водной основе и строительным материалам, таким как гипс, цемент. Не устойчива к органическим растворителям и веществам, их содержащим.
Указания по уходу	Рекомендуется соответствующий уход с использованием предлагаемых рынком средств, применяемых в домашнем хозяйстве, кроме абразивных продуктов и органических растворителей. В других видах ухода необходимости нет.